



Art.-Nr.: 6.7405.0401  
6.7405.0402

# 7405

## Profi Primer Spray

### Eigenschaften

4CR 7405 ist eine 1K-Korrosionsschutz-Grundierung in Profi Qualität. Geeignet als Haftvermittler für kleine Reparatur- und Durchschliffstellen. Überschweißbar! Haftet auf Eisen, Stahl, Zink und bei entsprechender Vorbehandlung auf Aluminium. Hoher Korrosionsschutz. Schnelltrocknend.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 666 g/l VOC

### Meistertipp

Sehr hohe Deckkraft, silikonentfernerbeständig, sehr gute Haftung.  
Kann mit allen herkömmlichen 1K- und 2K-Decklacken überlackiert werden.  
Überschweißbar nach DVS-Merkblatt 0501-Nr.275/670/99/925.

Nicht mit Polyester-Spritzfüller überlackieren.

### Anwendung

Untergrund: Eisen, Stahl, Zink und Aluminium  
Nicht auf thermoplastischen Untergründen verarbeiten.  
Vorbehandlung/Reinigung: mit 4CR Silikonentferner.  
Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

### Weiterverarbeitung

Trockenschliff: P400 - P500  
Nassschliff: P800

### Technische Daten

Farbton	rotbraun (7405.0401) und grau (7405.0402)
Staubtrocken	nach ca. 5 Min.
Griffest	nach ca. 10 Min.
Überlackierbar	nach ca. 30 Min.
Schleifbar	nach ca. 30 Min.
Trockenschichtdicke	50 - 60 µm



Art.-Nr.:6.7405.0401  
6.7405.0402

**7405**

## Lagerung

---

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.