



Art.-Nr.: 6.2200.0251 6.2200.2000
6.2200.0501
6.2200.1000
6.2200.1001

2200

Elasticspachtel weiß

Eigenschaften

2200 Elasticspachtel ist ein besonders leicht schleifbarer 2-Komponenten-Feinspachtel auf Polyesterharz-Basis mit Haftung auf Eisen, Stahl, und GFK. Aufgrund seiner feinen Korngröße und hervorragenden Deckkraft eignet sich 2200 Elasticspachtel als Deck- und Feinspachtel zum Auftragen in dünnen und dünnsten Schichten, als Deckschicht über PE-Füllspachtel, zum Schließen eventuell noch vorhandener Poren oder kleiner Unebenheiten und zur Beseitigung kleinerer Lackschäden, Kratzern, etc. an der Karosserie. Eine Verarbeitung auf senkrechten Flächen ist problemlos möglich.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 4 g/l VOC

Meistertipp

Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.
Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten.

Anwendung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
Oberflächen anschleifen!
Den Elasticspachtel 2200 und den Härter 2900 / 2910 gut mischen.
Trocknung:
Objekttemp. 20°C: Schleifbar nach ca. 15 Min.
Objekttemp. 60°C: Schleifbar nach ca. 10 Min.

Technische Daten

Farbton	weiß
Topfzeit	4 - 5 Min.
Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	BPO 2900 / 2910

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.