



Art.-Nr.: 6.5210.1000

5210

UBS Bitumen pinselbar

Eigenschaften

4CR 5210 ist ein thixotropes, streichfähiges Steinschlag- und Korrosionsschutzmittel mit Antidröhneffekt basiert auf Bitumen. Das Produkt gibt einen wasserbeständigen Film, der zähelastisch bleibt und höchsten atmosphärischen Einwirkungen widersteht.

Meistertipp

5210 ist anwendbar als Steinschlag- und Korrosionsschutzmittel auf u.a. Chassisboden und Radkästen in Automobilen, LKW und Bussen. Auch einzusetzen als schalldämpfender Schutzanstrich in u.a.:

- Automobilindustrie
- Karosseriefabrik
- Kfz-Werkstatt
- Schiffbauindustrie
- Waggonbau
- Containerbau
- Omnibusbau

Anwendung

Der Untergrund muß fest, sauber, trocken und fettfrei sein. 5210 läßt sich auch in sehr dicken Schichten tropffrei auftragen mit Pinsel oder Spachtel. Je nach Anwendung ist dieses Produkt mit Lösemittel verdünnbar. Bei extrem dicken Schichten wird empfohlen das Produkt zwischen den verschiedenen Schichten trocknen zu lassen.

Nicht auf Motor, Getriebe, Bremsteile oder Auspuffrohre auftragen.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der bezogenen Produkte liegen ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Technische Daten

Viskosität (20°C, Brookfield)	1040 - 2000 mPas (Spindel 7 / V½)
Konsistenz	Pastös, gutes Standvermögen
Farbe	Schwarz
Dichte (20°C) DIN 51757	1,26 - 1,30 Kg/ltr
Festkörpergehalt DIN 53216 (3 Stunden 120°C)	75,6 - 77,6 %
Hautbildung (± 20°C, 65% RV)	90 - 120 Minuten (± 500 mµ)
Durchtrocknung (± 20°C, 65% RV)	10 - 12 Stunden (± 500 mµ)
Temperaturbeständigkeit (nach dem Abbinden)	-25 bis +80°C
Verbrauch (Schichtdicke ± 500 mµ naß)	± 0,7 kg/m ² = ± 0,5 ltr/m ²

Lagerung

Das Produkt darf nicht unter +10°C und nicht über +30°C gelagert werden.

Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme zu schützen.



Kühl und trocken gelagert sind die ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerbar.