



Art.-Nr.: 6.7404.0501
6.7404.0502

7404

Dickschichtfüller Spray

Eigenschaften

4CR 7404 ist eine 1K-Korrosionsschutz-Grundierung mit ausgezeichneter Haftung und sehr hoher Füllkraft. Aufgrund des sehr großen Materialausstosses ist eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei gleichzeitig hohen Schichtdicken gewährleistet. Profi Qualität! Haftet auf Eisen, Stahl, Zink und bei entsprechender Vorbehandlung auf Aluminium sowie auf überlackierbaren, im PKW-Bereich üblichen, Kunststoffen. Hoher Korrosionsschutz. Schnell trocknend. Sehr gut schleifbar. Silikonentfernerbeständig. Überlackierbar mit allen gängigen 1K- und 2K-Decklacksystemen.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l
Dieses Produkt enthält maximal 700 g/l VOC.

Meistertipp

- hohes Arbeitstempo
- schnell trocknend
- ausgezeichnete Schleifbarkeit
- sehr hohes Füllvermögen
- silikonentfernerbeständig
- hervorragende Haftung
- überlackierbar mit allen gängigen 1K- und 2K-Decklacksystemen
- hoher Korrosionsschutz

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.
Nicht mit Polyester-Spritzfüller überlackieren.

Untergrund:

Eisen, Stahl, Zink und Aluminium

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verarbeiten.

Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit 4CR Silikonentferner.

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln! Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 50 cm. 2 - 3 Spritzgänge. Trockenschichtdicke von 50 - 80 µm. 3 - 5 Min. Ablüftzeit zwischen den Spritzgängen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen. Dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Weiterverarbeitung:

Trockenschliff: P 400 - P500

Nassschliff: P 800



Art.-Nr.: 6.7404.0501
6.7404.0502

7404

Technische Daten

Farbe	7404.0501 = hellgrau / 7404.0502 = dunkelgrau
Staubtrocken	nach ca. 5 Min.
Griffest	nach ca. 10 Min.
Überlackierbar	nach ca. 30 Min.
Schleifbar	nach ca. 30 Min.
Inhalt	500 ml

Lagerung

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.