



Art.-Nr.: 6.7415.0400

**7415**

## Zink Spray

### Eigenschaften

4CR 7415 Zink Spray ist eine hochwertige Zinkbeschichtung mit nachhaltigem Korrosionsschutz für eisenhaltige Metalle. Mehr als 90% Zinkgehalt im Trockenfilm. Für Punktschweißen geeignet.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 840 g/l VOC

### Meistertipp

Hitzebeständig bis 300°C

Hoher Korrosionsschutz, Über 90% Zinkanteil

Speziell geeignet für Punktschweißen

### Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Untergrund: Eisenhaltige Metalle

Vorbehandlung/Reinigung: mit 4CR Silikonentferner 0610

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

### Technische Daten

Farbe	grau
Lackierverfahren	Lackierhinweise beachten!
Staubtrocken	nach ca. 10 Min.
Griffest	nach ca 1- 2 h
Montagefest	nach 24 h

### Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.