



Art.-Nr.: 6.7437.0400

**7437**

## 2K Highspeed Klarlack Spray

### Eigenschaften

4CR 2K Highspeed Klarlack Spray ist ein schnelltrocknender, hochglänzender Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen mit optimalem Verlauf. Hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen, sowie chemischer und mechanischer Belastung.

Hoher UV-Schutz, vergilbungsfrei, lichtbeständig. Hervorragende Kratzfestigkeit. Ausgezeichneter Verlauf und Spritzbild. Sichere und "saubere" Härterzugabe. Kraftstofffest.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 840 g/l VOC

### Anwendung

Untergrund: 2-Schicht Basislacke, saubere, fettfreie und trockene Lackieruntergründe.

Vorbehandlung/Reinigung: Vorreinigung mit 4CR Silikonentferner.

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Trockenzeiten:

Staubtrocken: nach ca. 10 -15 Min.

Griffest: nach ca. 4 h.

Montagefest: nach 24 h.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Unmittelbar vor dem Lackieren roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen und auf Stift am Dosenboden aufsetzen. Roten Auslöseknopf mit Handballen bis zum Anschlag drücken. Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen. Sprayabstand ca. 25 cm. 2K-Decklack in 2 bis 3 Spritzgängen mit ca. 3 -5 Minuten Zwischenabflüßzeit aufsprühen. Topfzeit 5 - 6 Stunden.

### Technische Daten

Farbe / Glanzgrad	Farblos / Hochglänzend
Topfzeit	6 h