



Art.-Nr.: 6.7447.0401 6.7447.0405
 6.7447.0402
 6.7447.0403
 6.7447.0404

7447

Kunststofflack Spray

Eigenschaften

4CR Kunststofflack Spray ist ein hochwertiger elastischer Decklack zur direkten Lackierung von Kunststoffteilen oder zum Überlackieren von 4CR Strukturspray mit dem Originalfarbton.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
 Dieses Produkt enthält maximal 690 g/l VOC

Meistertipp

- Sehr gute Deckkraft, schnelltrocknend.
- Höchste Beständigkeit gegen chemische und mechanische Belastungen. Abriebfest und nicht kreidend.

Anwendung

Untergrund: Muß sauber, Fett- und Trennmittelfrei sein. Sehr gute Haftung auf Metall, Holz und Hart-Kunststoff.

Vorbehandlung/Reinigung: Vorreinigung mit 4CR Silikonentferner.

Verarbeitungsbedingungen ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Farbe

schwarz (6.7447.0401)
 mittelgrau (6.7447.0402),
 graphitgrau (6.7447.0403)
 dunkelgrau (6.7447.0404)
 basaltgrau (6.7447.0405)

Technische Daten

Glanzgrad	matt
Staubtrocken	nach ca. 10 Min.
Griffest	nach ca 1- 2 h.
Montagefest	nach 24 h.