



Art.-Nr.: 6.7805.0005
6.7805.0010
6.7805.0025

7805

Kabinenschutzlack

Eigenschaften

4CR 7805 Kabinenschutzlack bindet Staub- und Farbpartikel zuverlässig an Wänden und Decken von Spritzkabinen und verhindert so eine Kontamination der zu lackierenden Oberflächen.

Dabei bleibt die klebrige Emulsion transparent und wasserlöslich. Der Auftrag wird mittels Airless, Spritzpistole, Bürste/Pinsel oder Farbroller ausgeführt. Der Kabinenschutzlack trocknet nicht vollständig, wodurch ein Film auf den Wänden entsteht der dafür sorgt, dass Staub und Farb- Overspray sicher festgehalten werden.

Sobald die Schicht von Schmutz und Staub gesättigt ist, wird dieser einfach mit Wasser und Schwamm entfernt.

Meistertipp

- Staubkontrolle in kritischen Bereichen
- Schützt Wände der Lackierkabine gegen Farbverschmutzung und bindet Staubpartikel
- Speziell geeignet für Fenster und lichtdurchlässige Elemente, Lichtstärke und -reflektion werden nicht negativ beeinflusst
- Einfach in der Anwendung und Reinigung
- Wasserlöslich. Enthält keine Gefahrenstoffe
- Kostengünstig im Verbrauch: 1 x pro Woche bis 1 x pro Jahresviertel
- 100 % Umweltfreundlich





Art.-Nr.: 6.7805.0005
6.7805.0010
6.7805.0025

7805

Anwendung

Nicht auf Oberflächen auftragen die mit Celluloselacken behandelt wurden.

In Spritzkabinen, in denen regelmäßig mit höheren Temperaturen (70°C - 90°C) gearbeitet wird, empfiehlt es sich monatlich den Staubbindelack zu ersetzen, um der schnelleren Austrocknung vorzubeugen. Die Schicht wird in diesem Fall zwar eine längere Zeit transparent bleiben, jedoch durch die höheren Temperaturen an Klebekraft einbüßen.

Um die Klebewirkung wieder herzustellen, ist es möglich eine neue Schicht auf die Alte aufzubringen. Jedoch ist es aus qualitativen und umwelttechnischen Gründen empfehlenswert, die Wände von Zeit zu Zeit mit Wasser zu reinigen und eine frische Schicht aufzubringen.

Entfernen:

Um Staub zuverlässig zu binden ist lediglich eine dünne Schicht nötig. Als Schutz für Lackpartikel aus Overspray ist eine etwas dickere Schicht empfehlenswert. Diese garantiert eine längere Dauer der Klebewirkung. Der Verbrauch wird abhängig von der Aufbringungsweise (Spritzen, Pinsel / Roller oder Airless) stark beeinflusst.

Nach der Verdunstung des Wasseranteils beträgt die ideale Schichtdicke ca. 75 bis 95 µm.

4CR 7805 ist sehr einfach und schnell mit Wasser und Schwamm oder Hochdruckgerät von den Wänden zu entfernen. In elektrischen Bereichen ist es dennoch zu empfehlen, den Staubbindelack mit Wasser und Schwamm zu entfernen um Wasserdampf und Dämpfe in den elektrischen Leitungen und Installationen zu vermeiden.

Im Falle einer dichten Farbverschmutzung auf der Oberfläche wird das Entfernen der Schicht dementsprechend schwieriger, weil die unterliegende Schicht nicht mehr vom Wasser aufgelöst werden kann. Es ist in diesem Fall zu empfehlen die verschmutzte Staubbindelackschicht einzuweichen damit das Wasser besser angreifen kann.

4CR 7805 enthält keine giftigen oder gefährlichen Stoffe und kann deswegen ohne Bedenken mit dem Spülwasser im Wassersystem der Lackierkabine abgeführt werden.

Technische Daten

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.